

## Techninių duomenų lapas

2022

### Protect BSF

Charakteristika	Simbolis	Vienetai	Aprašymas ir vertės	Standartas
Naudojimo sritis	-	-	ULTIMATE Protect ugniai atsparių ir dūmų šalinimo kanalų įrengimui, ugniai atsparumo laikas EI15-EI120.	EN 1366-1, EN1366-8
Gaminio aprašymas	-	-	Be tirpiklių, pH neutralūs, balti emulsijos priešgaisriniai dažai vandens pagrindu. Be lakių organinių junginių (VOCs).	
Darbo temperatūros	T	°C	Aplinkos temperatūra +5°C...+30°C.	
Saugojimas, transportavimas	-	-	Laikyti, transportuoti vėsiai, bet nesušaldyti. Saugoti nuo tiesioginio saulės poveikio. Protect BSF galiojimo terminas 18mėn. nuo pagaminimo datos.	
Pakuotės	-	-	15 kg kibiras; 310ml/400g talpa; 12vnt dėžėje.	
Naudojimas	-	-	Prieš naudojimą gerai išmaišyti. Protect BSF iki 10% galima skiesti vandeniu. Apdirbami paviršiai turi būti sausi, neužteršti riebalais/naftos produktais. Tepama šepetėliu, voleliu, glaistykle. Džiūvimo laikas: normaliomis sąlygomis (+20°C, RH50%) nelimpa po 4 valandų; pilnai išdžiūna po 24-48 valandų priklausomai nuo paruošimo, sluoksnio storio ir aplinkos sąlygų.	
Klasifikavimas	-	-	Klasifikavimas pagal Reglamentą (EC) Nr.1272/2008: Protect BSF neklasifikuojamas pagal CLP. Klasifikavimas pagal Direktyvą 67/548/EEC ar Direktyvą/45/EC: netaikoma. Informacija dėl žalingo poveikio žmonėms ir aplinkai: Protect BSF žymėjimas nereikalaujamas.	