

## Keramikinė tarpinė



### Aprašymas

Keramikinė sandarinimo tarpinė skirta naudoti sujungiant du stačiakampius arba apvalius dūmų kanalų arba priešgaisrinių ortakių elementus. Tarpinę galima naudoti ir kitų karštų paviršių sandarinimui: stiklinių fasadų įrengime, judančių sandūrų priešgaisriniam ir šiluminiam sandarinimui. KERAFIX® 2000 yra pagamintas iš kalcio magnio silikato cheminio mišinio; tai užtikrina puikų šiluminį ir fizinį stabilumą iki 1200 ° C.

Klijavimo temperatūra: +5°C iki +40°C,  
Darbinė temperatūra: -30°C iki +1200°C,  
Degumo klasė pagal DIN 4102-1 – B2,  
Degumo klasė pagal LST EN 13501-1 – E,  
Šiluminis laidumas [W/mK] – 0,10 prie 400 °C,  
Lipnumo jėga: 1,0 kg/2,5 cm, kai paviršius sausas ir švarus,  
Didžiausias klijų sukibimas: po 24 val,  
Spalva: balta.


### Užsakymo kodas

Kerafix 2000SK 20x3

Gaminys

## KERAFIX® 2000SK

### Matmenys



Tipas	W [mm]	S [mm]	L [m/rul.]	Masė [kg/rul.]
Kerafix 2000Sk 20x3	20	3	22	0,35

### Techniniai duomenys

#### Saugumo priemonės.

Ši medžiaga nėra klasifikuojama kaip pavojinga pagal reglamentą (EB) Nr. 1272/2008. Pirmosios pagalbos priemonės yra susijusios su sąlyčiu su dulkelėmis, susidarančiomis apdorojant produktą (pvz., pjaunant, gręžiant, šlifuojant).

Jei reiškiniai/simptomai neišnyksta, kreiptis į gydytoją. Parodykite gydytojui medžiagos duomenų lapą. Nieką neduokite valgyti nukentėjusiam. Stebėkite kvėpavimą, pulsą.

**Jei įkvėpė/prarijo** – Venkite įkvėpti šios medžiagos dulkių. Išskalaukite burną ir gerkite daug vandens. Neskatininkite vėmimo. Jei vis dėl to jaučiamas poveikis, tai nukentėjusįjį išvesti į gryną orą. Jei reiškiniai /simptomai neišnyksta, kreiptis į gydytoją. Laikyti nukentėjusįjį šiltai ir ramybėje. Jei nukentėjusysis netekęs sąmonės, paguldyti į stabilią padėtį ir kvieisti gydytoją. Kvėpavimo takai turi būti švarūs. Jei kvėpavimas nereguliarus arba sustojęs, atlikti dirbtinį kvėpavimą.

**Jei pateko ant odos** – Produktas klasifikuojamas kaip nepavojingas patekus ant odos, bet jei pateko, tai reikia nusivilkti visus užterštus drabužius. Nuplauti muilu ir gausiu vandens kiekiu. Jei atsiradęs dirginimas neišnyksta, nedelsiant kreiptis į gydytoją. Neplaukite odos su organiniais tirpikliais.

**Jei pateko į akis** – Negalima trinti akių - yra neorganinių užpildų, kurie mechaniškai dirgina akis, kaip ir kitos inertinės medžiagos. Išimkite kontaktinius lęšius. Nedelsiant gerai praplauti po tekančiu vandeniu, taip pat po akių vokais, ne trumpiau kaip 15 minučių. Jei kita akis nepažeista apsaugokite ją nuo kontakto plovimo metu. Jei akių dirginimas tęsiasi, kreiptis į gydytoją.